

## TACOPRO®

Speziální impregnovaná papírová páska s extrémě silnou přilnavostí  
k trvanlivému vzduchotěsnému lepení v interiéru



## Návod k použití

### Popis výrobku:

**TACOPRO®** je agresivní lepicí páska vyrobená ze speciálního papíru s vysokou počáteční a trvalou přilnavostí.

**TACOPRO®** se vyznačuje velmi dobrou odolností vůči uvolňování plastifikátoru a stárnutí a neobsahuje žádná rozpouštědla, chlor a formaldehyd. Odolná je vůči stárnutí, protože speciální lepidlo nevysychá a ani nekřehne.

**TACOPRO®** se v podstatě používá ke vzduchotěsnému těsnění překrytí, spojů, ale i rovných spojení na parotěsných zábranách, např. PE fóliích, hnědém balicím papíru, fleece, OSB deskách a hliníkových fóliích podle EnEV (DIN 4108-7), ÖNORM B 8110-2 a SIA 180.

Ke vzduchotěsnému utěsnění penetrací parotěsných zábran použijte zelenou speciální pružnou lepicí pásku **TACOFLEX®**.

### Příprava:

Z důvodu velkého množství různých používaných povrchů a materiálů se uživateli doporučuje ověřit si vhodnost lokálním provedením vlastních zkoušek. Jak lepený povrch, tak i materiál musí být suchý, zbaven prachu a maziva (v případě potřeby musí být povrch ošetřen základním nátěrem).

Osoba provádějící instalaci musí překontrolovat vhodnost povrchů, střešních fólií a střešních izolací. Je nutné odstranit separační látky (jako například silikon).

Některé disperzní a plastové omítky, barvy a laky obsahují přísady ke zmírnění účinků lepidel.

Teplota zpracování musí být přinejmenším +10 °C (materiál a lepicí páska).

### Zpracování/manipulace:

**TACOPRO®** se aplikuje přímo na překrytí parotěsné zábrany nebo přes spoje dřevěných dřevotřískových desek. Spoj nebo šev musí s výhodou procházet středem lepicí pásky k zajištění řádného a vzduchotěsného těsnění.

Pozornost je nutné věnovat dostatečnému kontaktnímu tlaku (např. s využitím válečku s tvrdou gumou k dostatečnému a pevnému spojení lepených ploch). Při instalaci se nesmí vytvořit žádné netěsnosti.

### Skladovatelnost:

12 měsíců v původních uzavřených obalech za vhodných podmínek skladování.

### Upozornění:

Na ochranu povrchu a lepicí pásky vždy pokládejte **TACOPRO®** na dodávaný silikonový papír.

### Balení:

Položka č.:	Šířka x délka	Ks/karton	Karton/paleta
524050	50 mm x 25 m	30	24
524060	60 mm x 25 m	24	24
<b>Dělený podkladní papír</b>			
523015s	150 mm x 30 m	12	8

K dispozici jsou i volitelné velikosti.

V případě jakýchkoliv poptávek neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

### Atributy:

Bez obsahu rozpouštědel, chloru a formaldehydu, odolná vůči migraci plastifikátoru, odolná vůči stárnutí, snadné odtržení rukou

### Velmi vhodné pro:

PA, PE fólie (včetně mírně hrubých), kovové profily, dřevěné trámy, sklo, hliníkové fólie, hnědý balicím papír, OSB desky, natírané dřevo, plast, kartonové desky, fleece, dřevotřískové desky

## Technické údaje

Nosič lepidla	Speciální papír, voděodolný
Typ lepidla	Akrylátové disperzní lepidlo, bez rozpouštědel
Tloušťka nosiče	0,120 mm
Lepicí vrstva	260 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka bez podkladního papíru	0,360 mm
Podkladní papír	Silikonový papír
Vlastnosti lepidla	Velmi agresivní lepidlo
Loupatelnost	30 N / 25 mm (AFERA 5001)
Odolnost vůči teplotám (krátkodobá)	-40 °C / +100 °C
Teplota zpracování	Od -10 °C
Odolnost vůči stárnutí	Velmi dobrá (bez dehydratace a křehnutí)
Odolnost vůči kondenzaci vody	Velmi dobrá
Barva lepidla	Transparentní
Průměr jádra	86 mm
Skladovatelnost	1 rok (pouze v původně balených rolích)
Šířka role	50 mm, 60 mm
Délka role	40 m
Speciální šířka/délka	K dispozici na vyžádání

## Záruka

Záruka od společnosti **D-TACK** GmbH poskytuje z hlediska jejich technických vlastností stanovených v tomto návodu k použití za předpokladu věnování náležitě pozornosti níže uvedeným otázkám, resp. skutečnosti, že nedodržetím níže uvedených pokynů dochází k prodeji bez záruky a omezení odpovědnosti:

- Mimořádné vlivy, především chemického a/nebo mechanického původu.
- Spojovací materiály nesmí obsahovat žádné separační látky, které by mohly způsobit trvalé slepení.
- Povrchy a opatření přijatá k lepení musí odpovídat obecně přijatelným profesním předpisům, současným technologickým postupům a nejnovějším technickým datovým listům, nařízením a pokynům od výrobců výrobku a materiálu.
- Koroze způsobená vnější silou není předmětem záruky.

Vnější expozicí (max. 3 měsíce) se myslí výhradně vnější expozice zde uvedená. Stojatá voda nebo trvalé zvlhčování vodou je tímto výslovně vyloučeno.

Základem pro přijetí případných reklamací je profesionální zpracování podle normy platné v dané zemi a podle tohoto návodu k použití.

Veškeré závazné informace týkající se aplikace tohoto výrobku jsou zde uvedeny ve vztahu ke středoevropským klimatickým podmínkám.

*Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty. K zajištění vhodnosti materiálu pro uvažovaný účel doporučujeme provést jeho odzkoušení. Společnost si vyhrazuje právo výrobky vylepšovat a měnit jejich specifikace způsobem, který může ovlivnit jejich funkčnost.*

**Vytištěno 02-2014**

## Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

CZECH PAN s.r.o. | Čsl. letců 786 | 407 47 Varnsdorf

tel.: 412 384 912 | fax: 412 384 915 | e-mail: info@czechpan.cz | www.czechpan.cz