

TACOTAPE

Speciální páska s difúzně otevřeným nosičem
na opravu střešních fólií



Návod k použití

Popis výrobku:

TACOTAPE je speciální difúzně otevřená tkaná tkanina s extrémně silným lepidlem určená k lepení překrytí a spojů střešních/fasádních fólií a zábran, ale i pro opravu prasklin.

TACOTAPE se vyznačuje velmi dobrou odolností vůči uvolňování plastifikátoru a stárnutí a neobsahuje žádná rozpouštědla, chlor a formaldehyd. **TACOTAPE** je až do tří měsíců odolná vlivům počasí.

TACOTAPE se především používá ke větruvzdornému spojení překrytí a spojů střešních fólií v exteriéru podle EnEV (DIN 4108-7), ÖNORM B 8110-2 a SIA 180.

K systémovému a bezvadnému spojení nebo opravě doporučujeme používat **TACOTOP® 11** nebo **TACOTOP® 14** (třívrstvá PP tkané střešní fólie).

K utěsnění penetrací parotěsných zábran použijte zelenou speciální pružnou lepicí pásku **TACOFLEX®**.

Příprava:

Z důvodu velkého množství různých používaných povrchů a materiálů se uživatelům doporučuje ověřit si vhodnost lokálním provedením vlastních zkoušek.

Jak lepený povrch, tak i materiál musí být suchý, zbaven prachu a maziva (v případě potřeby musí být povrch ošetřen základním nátěrem, např. **PRIMER**).

Osoba provádějící instalaci musí překontrolovat vhodnost povrchů, střešních fólií a střešních izolací. Je nutné odstranit separační látky (jako například silikon).

Teplota zpracování musí být přinejmenším +10 °C (materiál a lepicí páska).

Zpracování/manipulace:

TACOTAPE se aplikuje přímo na překrytí střešní fólie/fasádní zábrany. Překrytí musí s výhodou procházet středem lepicí pásky k zajištění bezpečného spojení. Věnujte pozornost dostatečně silnému stlačení (např. přejeďte silně celou lepicí pásku pomocí **válečku**). Ujistěte se, že do spoje nevnikla žádná voda, protože by mohla ovlivnit funkci lepidla.

Objeví-li se na střešní fólii/fasádní zábraně přehyby, opatrně je vyrovnajte. K opravě prasklin nebo průřezů je možné také použít **TACOTAPE**. Spojení je nutné provést stejným způsobem jako v případě výše uvedeného překrytí.

Obecně se doporučuje spojovat překrytí za účelem ochrany izolace proti zavátí sněhu nebo přístupu hmyzu.

Skladovatelnost:

12 měsíců v původních uzavřených obalech za vhodných podmínek skladování.

Upozornění:

Na ochranu povrchu a lepicí pásky vždy pokládejte **TACOTAPE** na dodávaný silikonový papír.

Balení:

Položka č.:	Šířka x délka	Ks/karton	Karton/paleta
512560	60 mm x 25 m	24	24

K dispozici jsou i volitelné velikosti.

V případě jakýchkoliv poptávek neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Atributy:

Bez obsahu látek škodlivých pro životní prostředí, odolná vůči migraci plastifikátoru, odolná vůči stárnutí, vhodné pro interiér a exteriér, difúzně otevřený nosič, stabilizace UV, venkovní expozice: 3 měsíce

Velmi vhodné pro:

TACOTOP® 11, TACOTOP® 14, tkané střešní fólie, střešní fólie, fasádní zábrany. Nevhodná pro živичné povrchy!

Technické údaje

Nosič lepidla	Třívrstvý PP fleece s funkční fólií
Typ lepidla	Akrylátové disperzní lepidlo, bez rozpouštědel
Lepicí vrstva	240 g/m ²
Tloušťka nosiče	Asi 0,36 mm
Celková tloušťka	0,60 mm
Podkladní papír	Silikonový papír
Vlastnosti lepidla	Agresivní lepidlo
Loupatelnost	Min. 30 N / 25 mm (AFERA 5001)
Odolnost vůči teplotám (krátkodobá)	-30 °C / +120 °C
Teplota zpracování	Od +5 °C
Odolnost vůči stárnutí	Velmi dobrá (bez dehydratace a křehnutí)
Odolnost vůči kondenzaci vody	Velmi dobrá
Barva lepidla	Transparentní
Průměr jádra	86 mm
Skladovatelnost	1 rok (pouze v původně balených rolích)
Šířka role	60 mm
Délka role	25 m
Speciální šířka/délka	K dispozici na vyžádání

Záruka

Záruka od společnosti **D-TACK** GmbH poskytuje z hlediska jejich technických vlastností stanovených v tomto návodu k použití za předpokladu věnování náležitě pozornosti níže uvedeným otázkám, resp. skutečnosti, že nedodržením níže uvedených pokynů dochází k prodeji bez záruky a omezení odpovědnosti:

- Mimořádné vlivy, především chemického a/nebo mechanického původu.
- Spojovací materiály nesmí obsahovat žádné separační látky, které by mohly způsobit trvalé slepení.
- Povrchy a opatření přijatá k lepení musí odpovídat obecně přijatelným profesním předpisům, současným technologickým postupům a nejnovějším technickým datovým listům, nařízením a pokynům od výrobců výrobku a materiálu.
- Koroze způsobená vnější silou není předmětem záruky.

Vnější expozicí (max. 3 měsíce) se myslí výhradně vnější expozice zde uvedená. Stojatá voda nebo trvalé zvlhčování vodou je tímto výslovně vyloučeno.

Základem pro přijetí případných reklamací je profesionální zpracování podle normy platné v dané zemi a podle tohoto návodu k použití.

Veškeré závazné informace týkající se aplikace tohoto výrobku jsou zde uvedeny ve vztahu ke středoevropským klimatickým podmínkám.

Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty. K zajištění vhodnosti materiálu pro uvažovaný účel doporučujeme provést jeho odzkoušení. Společnost si vyhrazuje právo výroby vylepšovat a měnit jejich specifikace způsobem, který může ovlivnit jejich funkčnost.

Vytištěno 02-2014

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

CZECH PAN s.r.o. | Čsl. letců 786 | 407 47 Varnsdorf

tel.: 412 384 912 | fax: 412 384 915 | e-mail: info@czechpan.cz | www.czechpan.cz