

TACODICHT®

Elastická samolepicí těsnicí hmota ke vzduchotěsnému
utěsnění parotěsných zábran v budovách



Návod k použití

Popis výrobku:

TACODICHT® spojuje běžné parotěsné zábrany, klimatické fólie, hnědý balicí papír, fleece apod. zcela vzduchotěsně ke zdivu, omítce a dřevu.

TACODICHT® vyrovnává pohyb stavby a zaručuje tak trvalé utěsnění podle EnEV (DIN 4108-7 a ÖNORM B 81 10-2).

Příprava:

Z důvodu velkého množství různých používaných povrchů a materiálů se uživateli doporučuje ověřit si vhodnost lokálním provedením vlastních zkoušek.

Povrch a materiál určený k lepení musí být suchý, zbaven prachu a oleje (ošetřen základním nátěrem tam, kde je potřeba). Uživatel musí obecně přezkoumat přilnavost povrchů a fólií předem. Separční látky (např. silikon) je nutné odstranit.

Některé disperzní a plastové omítky, barvy a laky obsahují přísady ke zmírnění účinků lepidel.

Teplota zpracování musí být přinejmenším +5 °C (jak teplota materiálu, tak i hmoty).

Zbytkový obsah vlhkosti (kompenzace vlhkosti betonu) povrchu musí být max. 4 až 5 %.

Zpracování:

TACODICHT® se aplikuje v prouzcích v asi 8 mm širokých kapkách na povrch pomocí aplikační pistole pro kartuše nebo váleček. Prostřednictvím naneseného množství vyrovnáte nerovnosti.

Možnost zpracování 1: Nainstalujte konstrukční fólii se smyčkou a jemně přitlačte k **TACODICHT®**. Netlačte tedy na těsnicí hmotu plnou silou!

Možnost zpracování 2: Nechejte **TACODICHT®** zasychat asi tak 24 až 48 hodin a poté přitlačte fólii se smyčkou k těsnicí hmotě.

Během doby vytvrzování konstrukční fólii nezatěžujte. Konečných výsledků těsnicí hmoty dosáhne po odpaření veškeré vody (po 4 až 6 týdnech).

K zajištění ochrany proti silným mechanickým vlivům je možné aplikovat další zajištění (např. tlakovou lištu).

Skladovatelnost:

12 měsíců v původních uzavřených obalech. Skladujte v chladných a suchých prostorách (+5 °C až +40°C). Chraňte před mrazem!


Balení:

Položka č.:	Obsah	Ks/karton	Ks/paleta
551030k (kartuše)	315 g	20	1400
551060s (váleček)	630 g	20	800

Vydatnost:

Kartuše	6 - 8 m
Váleček	12 - 16 m

V případě jakýchkoliv poptávek neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.



Atributy:

Bez obsahu rozpouštědel, chloru a formaldehydu, vyrovnává nerovné povrchy, vzduchotěsný, odolný stárnutí, trvale plastický

Velmi vhodné pro:

PA fólie, PE fólie (hladké až mírně hrubé), zdivo (beton, kámen), omítka, sklo, hliníkové fólie, lepenky, OSB desky, kov, natírané dřevo, plasty, hnědý balicí papír, fleece, dřevotřískové desky

Technické údaje

Základ	Akrylátová disperze bez obsahu pryskyřice, lepkavá
Barva	Světle modrá
Obsah	Kartuše: 315 g, váleček: 630 g
Stabilita	Stabilní
Loupatelnost	27,5 N / 25 mm
Měrná hustota	asi 1,06 g/cm ³ (za mokra, DIN 52451-PY)
Pevný obsah	Asi 70 %
Systém úpravy vlastností	Vysychání
Maximální zbytková vlhkost pozadí	4 - 5 %
Tvrdnutí	Asi 24 - 72 hodin v závislosti na podkladu a vlhkosti
Provozní rozsah teplot	Asi -20 °C / +80 °C
Teplota zpracování	+5 % C / +40 %C (teplota komponenty)
Dostupné jako	Karuše: 551030K + váleček: 5510605
Skladovatelnost	V chladu a suchu při +5 =C / +40 °C

Záruka

Záruka od společnosti **D-TACK** GmbH poskytuje z hlediska jejich technických vlastností stanovených v tomto návodu k použití za předpokladu věnování náležitě pozornosti níže uvedeným otázkám, resp. skutečnosti, že nedodržením níže uvedených pokynů dochází k prodeji bez záruky a omezení odpovědnosti:

- Mimořádné vlivy, především chemického a/nebo mechanického původu.
- Spojovací materiály nesmí obsahovat žádné separační látky, které by mohly způsobit trvalé slepení.
- Povrchy a opatření přijatá k lepení musí odpovídat obecně přijatelným profesním předpisům, současným technologickým postupům a nejnovějším technickým datovým listům, nařízením a pokynům od výrobců výrobku a materiálu.
- Koroze způsobená vnější silou není předmětem záruky.

Vnější expozicí (max. 3 měsíce) se myslí výhradně vnější expozice zde uvedená. Stojatá voda nebo trvalé zvlhčování vodou je tímto výslovně vyloučeno.

Základem pro přijetí případných reklamací je profesionální zpracování podle normy platné v dané zemi a podle tohoto návodu k použití.

Veškeré závazné informace týkající se aplikace tohoto výrobku jsou zde uvedeny ve vztahu ke středoevropským klimatickým podmínkám.

Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty. K zajištění vhodnosti materiálu pro uvažovaný účel doporučujeme provést jeho odzkoušení. Společnost si vyhrazuje právo výroby vylepšovat a měnit jejich specifikace způsobem, který může ovlivnit jejich funkčnost.

Vytištěno 02-2014

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

CZECH PAN s.r.o. | Čsl. letců 786 | 407 47 Varnsdorf

tel.: 412 384 912 | fax: 412 384 915 | e-mail: info@czechpan.cz | www.czechpan.cz